


# Fișă tehnică

## Bauder PP 4 t mica

Descrierea produsului	Membrană termosudabilă din bitum plastomer		
Domeniu de aplicare	Primul strat de hidroizolație pentru sistemele de hidroizolație multistrat a acoperișurilor terasă		
Suprafața	superior:	mica	
	inferior:	folie	
Armătura - Tipulși greutatea	Voal poliesteric 250 g/m <sup>2</sup>		
Număr articol	1840 0005		

Caracteristici	Met. de testare	Unitatea	Valori/Limite
Lungimea	EN 1848-1	m	8
Lățime	EN 1848-1	m	1
Grosimea	EN 1849-1	mm	≥ 4
Flexibilitatea la recesuperior	EN 1109	°C	≤ -10
Flexibilitatea la receinferior	EN 1109	°C	≤ -10
Stabilitate termică la partea superioară	EN 1110	°C	≥ 120
Rezistența la căldură la partea inferioară	EN 1110	°C	≥ 120
Rezistența max. la tracțiune longitudinal	EN 12311-1	N/5cm	≥ 500
Rezistența max. la tracțiune transversal	EN 12311-1	N/5cm	≥ 500
Alungirea la rupere longitudinal	EN 12311-1	%	≥ 35
Alungirea la rupere transversal	EN 12311-1	%	≥ 35
Liniaritate	EN 1848-1	mm/10m	<20
Etanșeitate la apă, metoda B	EN 1928	-	există
Comportamentul la foc	EN 13501-1	-	E
Comportament în caz de incendiu din exterior <sup>a)</sup>	CEN/TS 1187	-	NPD
Defecte vizibile	EN 1850-1	-	fără defecte vizibile
Rezistența la așchiere	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Rezistența la forfecare	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Rezistența la impact	EN 12691	mm	NPD
Rezistența la încărcarea statică	EN 12730	kg	NPD



Organism (organisme) notificat(e) GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969

# Fișă tehnică

## Bauder PP 4 t mica

Caracteristici	Met. de testare	Unitatea	Valori/Limite
Stabilitate dimensională	EN 1107-1	%	NPD
Comportament la îmbătrânirea artificială	EN 1109	°C	NPD

a) testat în sistem

#### Eliminare/Deseuri

Deșeurile de bitum pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere sau deșeurile comerciale similare cu deșeurile menajere (catalogul european al deșeurilor numărul EWC 170302 „asfalt fără gudron”)

#### Depozitare/ Transport

Membranele bituminoase trebuie depozitate și transportate în poziție verticală pentru a preveni deformarea ruloului. De asemenea, membranele trebuie protejate de razele UV, umezeala și căldură.

#### Mai multe documente

Documentele actuale precum broșuri, instrucțiuni de instalare etc. pot fi găsite pe Internet la [www.bauder.ro](http://www.bauder.ro)



Organism (organisme) notificat(e) GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969